@ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-102324

⑤Int.Cl. 5 G 02 F 1/1343 1/136 H 01 L 21/336 識別記号 庁内整理番号

(3)公開 平成3年(1991)4月26日

500

7610-2H 9018-2H

9056-5F H 01 L 29/78 3 1 1 P 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

図発明の名称 薄膜トランジスタの製造方法

29/784

②特 頭 平1-241511

匈出 願 平1(1989)9月18日

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

四代 理 人 弁理士 西野 卓嗣 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

薄膜トランジスタの製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) ゲート用金瓜膜、ゲート用絶縁膜、非結晶 半導体膜、ドレイン・ソース用金属膜、保護膜用 絶縁膜の硬層構造からなる薄膜トランジスタの製 造方法において、

上記ゲート用絶縁膜、あるいは保護膜用絶縁膜 をシリコン系のコーティング剤を用いて印刷法に より成膜することを特徴とした薄膜トランジスタ の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(イ) 産業上の利用分野

本発明は、例えば液晶T V などに用いられるアクテプマトリクス型の液晶表示装置のスイッチング用の部膜トランジスタ (以下TFTと称す)の型流方法に関するものである。

(ロ) 従来の技術

近年液晶表示装置に於ては、大面積化及び回業

の微細化が進められており、例えば、1984年
1月2日発行の雑誌「日経エレクトロニクス」の記事「文書と画像表示をねらうフラットパネルディスプレイ」に開示されているほに、 液晶セルを形成する 2 枚の基板の内の一方の基板に西菜電極対応のTFTを多数装着したアクテブマトリクス型の液晶表示装置が実用化されている。

このような一般的なTFTの構成について、第 1 図 (e) に基ずき以下に提明する。

同図のTFTは、ガラス等の絶縁性基板(1)上にゲート用金属電価(2)が形成され、ゲート用金属電価(3)を介して活性層の非結晶と称(4)が形成され、さらに活性層の非結晶となった。となる。(以下チャンネル部保護用非結晶絶縁(5)、(7)が形成されている。としてのでは、)が形成されている。に保護膜用非結晶絶縁膜(8)が形成されている。

このようなTFTの従来の製造方法について。

さらに説明を加える。

ますガラスなどの絶縁基板(1)上にゲート用金属(2)を選択的に被者形成する。その後、ゲート用非結晶絶縁膜(3)を高周波プラズマ化学気相堆積(プラズマCVD)法により堆積し、この後、所望する形状にパターニングするためにレジスト・パターニング工程、エッチング工程、およびレジスト剥離工程を行う。

チャンネル部保護膜用非結晶絶縁膜(5)、並びに
で腹トランジスタ全面の保護膜用非結晶絶縁膜
(8)の製造にプラズマCVD法による堆積・成
膜技術を用いていた。

このような地積・成談技術を採用する場合、その膜厚の制御に煩雑な作業が必要となる欠点がある。

即ち、膜厚を制御するには、堆積速度を変化させたり、あるいは堆積時間を変化させる場合には、堆積膜厚を厚くするためには成膜時間が非常に長くなり、生産性(スルー・ブット)を上げる場には、成膜装置の大型化やライン化を行う必要があるので、結局装置自身が非常に高価なものとなる。

また、馬状にパターニングするためには、フォトレジストの塗布工程、露光工程、現像工程、フォトレジスト制難工程など多くの工程が必要となる。従って、非結晶絶縁膜製造における製造時間が長くなること、プラズマCVDなど製造装置

このレシストパターニングに引き続き、エッチングを行う。まず、レシストパターニングされた基板をエッチャントに浸してエッチング [第2図(e)(f)]し、この後水洗を行う。次にレジスト剥離、水洗、乾燥からなるレジスト剥離工程を行うことによりゲート用非結晶絶縁膜(3)のパターニング工程を終了する [第2図(g)]。

その後、活性層の非結晶半導体膜(4)、チャンネル部保護膜用非結晶絶縁膜(5)に関しても上記に示したと同様にに、プラズマCVD法による成膜、およびパターニング工程を繰り返し行うことで、形成できる。

さらにその後、ソース・ドレイン用金瓜電極膜(6)(7)を選択的に被着形成する。

そして最後に、全面保護用非結晶絶縁膜(8) をプラズマCVDにより成膜し上記と同様なプロセスでパターニングすることによりTFTが完成する。

(ハ) 発明が解決しようとする課題 上述の如きTFTの従来の製造方法に於ては、

やフォトマスク、レジスト・現像液などの材料に よるコストが高くなること、生産性が悪いことな との不保合があった。

(二)課題を解決するための手段

本発明のTFTの製造方法は、TFTのゲート 用絶縁膜、あるいは保護膜用絶縁膜をシリコン系 のコーティング剤を用いて印刷法により塗布・成 膜するものである。

(水)作用

本発明方法によれば、シリコン系のコーティン グ剤を用いた印刷法にて、TFTのゲート用絶縁 膜、あるいは保護膜用絶縁膜を形成できるので、 従来のプラズマCVDによる成膜法に比べて、短 時間、低コストでTFTを製造できる。

(へ) 実施例

第1図(a)~(e)に本発明方法を採用した TFTの製造工程を示す。

以下に第1図に基ずき本発明の製造方法を詳述 する。

ます、第1図(a)に示すように、ガラス基板

(1)上にCr. Moなどからなる金属をゲート 電極(2)として選択的に被着形成し、その後 ゲート用非結晶絶縁膜(3)及び活性層の非結晶 半導体膜を高周波プラズマ化学気相堆積(プラズ マCVD)法により堆積する。

その後、第1図(b)に示すように、上記活性 層の非結晶半導体膜(4)とゲート用非結晶絶縁 膜(3)を選択的に除去して島状に半導体層を形成する。

次に、第1図(b)に示すように、シリコン系のコーティング剤を印刷法によって転写印刷し、 チャンネル部保護用の絶縁膜(5)を形成する。

その後、第1図(d)に示すように、ソース・ドレイン用金属電極膜(6)、(7)を選択的に被避形成する。

さらに、全面保護膜用の絶縁膜(8)としてシリコン系のコーティング剤を印刷法によって転写印刷すると第1図(e)に示す様なTFTが完成する。

上述の工程では、ゲート用絶縁膜(3)をプラ

FT製造過程のガラス基板(34)上にコーティン グ剤(31)のパターンを転写印刷する。そしてさ らに熱処理を施すことによって、上記コーティン グ剤(31)の容謀を乾燥させシリコン系の絶縁膜 を形成する。

以上説明した転写印刷法によれば、プラズマCVDによる生布・成蹊処理より遥かに短時間低コストで、TFTのゲート用非結晶絶縁膜(3)、チャンネル保護用絶縁膜(5)、あるいは全面保護関絶縁膜(8)を形成できる。

(ト)発明の効果

本発明のTFTの製造方法は、TFTのゲート 用絶縁膜、あるいは保護膜用絶縁膜をシリコン系 のコーティング剤を用いた印刷法により成膜する ものであるので、製造時間を短縮を図ることがで き、製造コストを下げることが可能となる。

従って、本発明によれば、容易にしかも低コストでTFTを製造することができ、安価なアクティブマトリクス型液晶表示パネルの実現に寄与できる。

ズマC V Dで製造したが、これを上記チャンネル保護用絶縁膜(5)、全面保護膜用絶縁膜(8)の形成方法と同様にシリコン系のコーティング剤を転写印刷法により形成することができる。

上述のシリコン系コーティング剤の塗布方法と しては、第3図に示すような伝写印刷装置が使用 される。

即ち、この装置による転写印刷法は、シリコン系のコーティング剤(31)を所定の深度(溝の深さ)の展色版(32)に均一に広げる。ここで用いるシリコン系のコーティング剤(31)とは、シリコンを含んだ有機基などの容質をアルコール、アセトンなどの容媒に溶解させた溶液である。

その後、例えば、第1図のTFTのゲート用非結晶絶縁膜(3)形状、チャンネル保護用絶縁膜(5)形状あるいは全面保護膜用絶縁膜(8)形状のパターン(33)が形成されたローラー(30)を用い、このローラー(30)上のパターン(33)に上記展色版(32)のコーティング剤(31)を移す。そしてこのローラー(30)を使用して上記T


4、図面の簡単な説明

第1図(a)乃至(e)は本発明のTFTの製造方法を工程順に示す断面図、第2図(a)乃至(g)はポシ型のレジストを用いたパターニング工程を示す工程断面図、第3図は本発明方法に用いる伝写型印刷機の概略構成図である。


(1) … ガラス基板、(2) … ゲート用電極、 (3) … ゲート用非結晶絶縁膜、 (4) … 非結 品半導体膜、 (5) … チャンネル部用保護膜、 (6) … ソース用電極、 (7) … ドレイン用電 極、(8) … 全面保護膜。

> 出職人 三洋電機株式会社 代理人 弁理士 西野卓嗣(外2名)

特開平3-102324 (4)



第3 図



This Page Blank (uspto)